



Scotch® Klebeband 8956

Standard-Filament-Klebeband

Produkt-Information

6/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Die Glasfaserverstärkung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Der Polypropylenfilm weist gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf.

Anwendungen

#8956 kann mit den Handabrollern H-130, H131, H-133, H-10 verarbeitet werden. Das Klebeband wird unter anderem zur Palettensicherung, zum Bündeln leichter Produkte, zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendet. #8956 läßt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

| Klebeband Merkmale* | 8956 |
|------------------------------|--|
| Klebstoff | Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei) |
| Trägermaterial | ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) |
| Verstärkung | Glasfasern |
| Farbe | Transparent |
| Gesamtdicke | 131µm (0,131mm) AFERA 4006 |
| Kern-Innendurchmesser | 76,2mm (3'') |
| Schälkraft auf Stahl | 9,6 N/cm AFERA 4001 |
| Reißkraft | 250 N/cm AFERA 4004 |
| Reißdehnung | 8,5% AFERA 4012 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lieferdaten | 8956 |
| Rollenlänge (m) Standard | Bitte an den Kundenservice wenden |
| Rollenbreite (mm) | Bitte an den Kundenservice wenden |

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang bei Kunden im Originalkarton bei 18- 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Österreich GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Brunner Feldstraße 63, 2380 Perchtoldsdorf
Telefon 01/866 86-278 od. 495
Telefax 01/866 86-229
www.3M.com/at
email: kleben-at@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier